

TpL

PACKAGING TEST REPORT

株式会社 東京包装試験所
TOKYO PACKAGING LAB. CO., LTD.

2-10-57 WAKAMATSU-CHO FUCHU-SHI, TOKYO, JAPAN 183-0005


TEL: (042) 361-7211

FAX: (042) 361-7281


<http://www.din.or.jp/~tpl>

E-MAIL: tpl@din.or.jp

INTERNATIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIATION



Certified Testing Laboratory

発行番号	C1418 (p 1/1)		試験成績書 平成14年12月 3日		株式会社 東京包装試験所 東京都府中市若松町 2-10-57 TEL 042-361-7211 [代表] FAX 042-361-7281
担当者		確認			

提出先	株式会社 J S P
供試品(品名)	ミラックシート
試験実施日	平成14年12月 3日
試験目的	・物性強度確認試験。
温湿度条件	23±1℃, 50±2% R. H.

試験項目 及び 試験項目	■ 厚 さ 測 定 : J I S A 6 0 0 8 ■ 引張強さ及び伸び : J I S K 6 7 6 7 ■ 引 裂 強 さ : "
備 考	

試験項目	試 験 結 果
厚 さ	1.07 mm
引張強さ	7.0 N/mm ²
引裂強さ	20 N/mm
伸 び	24 %
備 考	

以 上

・許可なく複製並びに内容変更を禁ず。